4101010
PRIMÁRIO FIXADOR

N.º Identificação: 4101010
Versão n.º 1
Edição de Novembro 2026

DESCRIÇÃO
Produto aquoso, incolor, baseado numa dispersão 100% acrílica e aditivos rigorosamente selecionados.

UTILIZAÇÃO
Destinado à fixação e consolidação de superfícies porosas, absorventes, friáveis ou pulverulentas (rebocos, betão, fibrocimento, estuque, gesso e tintas antigas calcinadas), em interiores ou exteriores, antes da aplicação da tinta de acabamento.

PROPRIEDADES
- Boa penetração no suporte, fixando as partículas soltas e consolidando superfícies friáveis.
- Regulariza a absorção do suporte, evitando o aparecimento de manchas de brilho e cor no acabamento.
- Melhora a aderência da tinta de acabamento.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Incolor após secagem, não altera a cor do suporte.
- Baixo teor de COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas, isentas de gorduras e outros contaminantes.

Suportes novos:
Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. Aguardar a cura completa dos rebocos e betões (mínimo 28 dias).

Suportes antigos:
Retirar a tinta velha não aderente, utilizando jacto de água sob pressão. Se não for possível, proceder a uma escovagem cuidadosa. Refazer as zonas danificadas e remover gorduras e poeiras.
As superfícies pulverulentas, friáveis ou anteriormente caiadas devem ser escovadas, de modo a remover o material solto à superfície. O produto fixa e consolida as partículas remanescentes, conferindo coesão ao suporte.

Suportes contaminados com fungos e algas:
Aplicar 1 demão de "POTRO CLEAN" (ref. 4104001), tal e qual é fornecido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido
Aspeto da película seca	Incolor
Cor	Incolor (branco leitoso no estado líquido)
Densidade	0,95 ± 0,05 g/cm³ (20ºC)
Viscosidade	65 ± 5 KU (20ºC)
Teor de sólidos	18 ± 2%, em peso
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	máx. – 30 g/l

Valor limite da UE para este produto (cat. A/h): 30 g/l.
O valor referido de COV diz respeito ao produto "pronto a aplicar", incluindo tinta, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO
Preparação do produto:
Agitar até completa homogeneização.
Processo de aplicação:
Trincha ou rolo.
N.º de demãos:
1 demão. Em suportes muito absorventes ou degradados pode ser necessária uma segunda demão.
Diluente:
Água.
Diluição:
Até 1:1 (1 parte de produto para 1 parte de água), conforme a absorção do suporte.
Esquema de pintura recomendado:
Suportes novos:
Após a preparação da superfície, aplicar uma demão geral do produto.
Suportes antigos:
Efetuar as reparações necessárias e escovar. Aplicar previamente uma demão do produto nas zonas reparadas e após secagem, aplicar uma demão geral.
Após secagem, aplicar a tinta de acabamento.
Tempo de secagem (a 20ºC e 60% humidade relativa):

Ao tacto:	1 a 2 horas.
Repintura:	4 a 6 horas.

Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes.
Rendimento teórico:
10 a 15 m²/l, variável conforme o suporte, das condições e tipo de aplicação.
Diluente de limpeza:
Água.
Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente:	> 5ºC
Humidade relativa:	< 80%

Este Boletim Técnico anula os previamente emitidos. Os dados, especificações e recomendações apresentadas representam o resultado dos nossos conhecimentos atuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio.
São da responsabilidade do comprador e/ou utilizador os resultados obtidos na sua utilização, uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo. As reclamações somente serão aceites se houver defeitos de fabrico ou não conformidade entre a entrega e a nota de encomenda. A única obrigação das TINTAS POTRO será respetivamente a substituição do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou da reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer perdas ou danos.

Temperatura do suporte: 2 a 3ºC acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

OBSERVAÇÕES

O produto deve penetrar no suporte e não formar película superficial brilhante. Em suportes pouco absorventes, aplicar o produto mais diluído, evitando a acumulação de produto à superfície.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5ºC e máximo: 35ºC), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.

Este Boletim Técnico anula os previamente emitidos. Os dados, especificações e recomendações apresentadas representam o resultado dos nossos conhecimentos atuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio.
São da responsabilidade do comprador e/ou utilizador os resultados obtidos na sua utilização, uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo. As reclamações somente serão aceites se houver defeitos de fabrico ou não conformidade entre a entrega e a nota de encomenda. A única obrigação das TINTAS POTRO será respetivamente a substituição do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou da reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer perdas ou danos.